

K530 er en hurtigvirkende dispersionsklæber med høj retentionsevne til limning af PVC-designbelægninger, homogene og heterogene PVC-belægninger (plader og fliser), CV-belægninger, gummibelægninger med en tykkelse på op til 3,5 mm og tekstilbelægninger med PVC-bagside på sugende underlag.

## PRODUKTEGENSKABER

- Særligt velegnet til PVC-designgulve
- Hurtig limning af PVC- og CV-gulvbelægninger
- Høj tilbageholdelsesevne
- Let at sprede
- Fri for opløsningsmidler i henhold til TRGS 610
- Til opvarmede overflader

## ANVENDELSESOMRÅDER

Limning af

- PVC-designbelægninger
- homogene og heterogene PVC-belægninger (plader og fliser)
- CV-belægninger
- Gummibelægninger op til 3,5 mm tykke
- Tekstilbelægninger med PVC-bagside

## FORBEREDELSE AF UNDERLAG

Underlaget skal være i følgende stand:

- rent, tørt, revnefrit og sundt
- fri for fedt, maling, skillemidler og løse partikler

Skøre, bløde eller svagt klæbende underlagskomponenter skal fjernes.

### Bemærk venligst også:

- Udfør nivellerings af underlaget med egnede Botament-nivelleringsmidler.

## ANSØGNINGSRÅD

- K530 omrøres omhyggeligt
- Påfør klæbemidlet med en tandspartel, der passer til gulvformatet (fortandingen afhænger af bagsidesstrukturen)
- Sørg for, at bagsiden fugtes helt under installationen
- Efter afblæsningstiden lægges belægningen i det stadig våde klæbestof uden luftlommer og grides forsigtigt ned
- Gnid eller rul grundigt på den færdige overflade igen.
- Vent, indtil belægningssamlingerne er svejset:  $\geq 24$  timer
- Fjern friske klæberester med varmt vand

Belægningerne skal være så afslappede som muligt under limningen og ligge fladt. Komprimering af sømmen skal undgås.

## VIGTIGE RÅD

Beholderne skal beskyttes mod temperaturer  $> 40$  °C og direkte sollys.

Åbnede beholdere skal lukkes tæt igen og anvendes straks.

Hvis der dannes en klæbende hinde på grund af gentagen åbning, skal denne fjernes (må ikke omrøres).

Alle gulvmaterialer skal akklimatiseres på forhånd i overensstemmelse med producentens anvisninger.

For at opnå optimale resultater anbefaler vi en stedsspecifik prøvepåføring.

Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på [www.botament.com](http://www.botament.com).

## TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	kg/dm <sup>3</sup>	~ 1,3	
Forbrug	g/m <sup>2</sup>	~ 300	tand A 2
		~ 330	tand A 3
Flash-off tid	minutter	~ 10	
Arbejdstid	minutter	~ 30	
Tilgængelig efter	timer	~ 24	
Indstillingstid	timer	~ 72	endelige klæbeevne
Anvendelsesbetingelser <sup>1)</sup>	°C	≥ 15	
Arbejdstid	minutter	~ 30	

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

1) Relativ luftfugtighed ≤ 75

Grundlag	Plastik dispersion
farvenuance	creme hvid
Leveringsform	14 kg PE-beholder
Opbevaring	Opbevares frostfrit. I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i måneder.
Rengøringsmiddel	vand

GISCODE: D1

**Bemærk:** Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra Botament's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300020031]