



M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel mit multifunktionalen Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbessern von Untergründen, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzern, als Hohlkehlenmörtel, zum Einputzen von Rohren, Stahlträgern und Zargen sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Frühe Belastbarkeit
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Geprüft nach EN 12004: C1 T
- Mit Sand streckbar bis 60 mm
- Hoch chlorbeständig als Putz im Unterwasserbereich
- Geeignet zum Einsatz bei niedrigen Temperaturen
- Ideal für Überkopfarbeiten

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Ausgleichen und Spachteln von Unebenheiten an Wand, Boden und Decke
- Verputzen von Wand- und Deckenflächen
- Füllen von Schlitzern, Ausbrüchen und Löchern
- Zur Reparatur von Estrichflächen
- Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen
- Zur Erstellung von Hohlkehlen
- Abmauerungen und Verklebung von Plan- und Mauersteinen
- Herstellen von Sanitärabmauerungen wie z.B. an Waschtischen, Badewannen, Duschtassen und Unterputzpülkästen
- Als Putz im gechlorten Unterwasserbereich nach ZDB-Merkblatt „Schwimmbadbau“
- Erstellen von Verbund- und Gefälleestrichen auf kleinen Flächen
- Verklebung von mineralischen Bauplatten, Gips- und Faserzementplatten sowie Hartschaumdämmplatten
- Reparatur und Reprofilierung schadhafter Bauteile aus Beton und Mauerwerk

### GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Beton und Leichtbeton
- Mauerwerk
- Zementestriche
- alte Fliesenbeläge
- Zement- und Kalkzementputze der Kategorien CS II, CS III und CS IV gemäß DIN EN 998 (Druckfestigkeit  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ )

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- sauber und frostfrei
- tragfähig
- frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen

#### Außerdem zu beachten:

- trockene und saugende Untergründe vornässen (stehende Nässe vermeiden)
- glatte Untergründe sind vorab ausreichend aufzurauen
- alte Fliesenbeläge müssen vorab mit D1 Speed (unverdünnt) grundiert werden

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- gipshaltige Untergründe vorab mit D11 (1 x unverdünnt) oder D1 Speed (1 x 1:1 mit Wasser verdünnt) grundieren

Bei großflächigem Ausgleich ist zuerst eine Kratzspachtelung aus M200 vorzunehmen und anschließend M200 frisch in frisch in der erforderlichen Dicke aufzutragen. Wände mit glatten, schwach saugenden Oberflächen sind mindestens 12 Stunden vor dem Ausgleichen oder Verputzen mit einem netzförmigen Spritzbewurf aus M200 zu versehen, um eine optimale Haftung des Mörtels auf dem Untergrund sicherzustellen.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

- anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter ständigem Rühren mit langsam laufendem Rührwerk
- danach M200 Multimörtel zügig mit geeignetem Werkzeug (Kelle, Glätter) auftragen
- bereits im Ansteifen befindliches Material nicht nochmals aufrühren und weiterverarbeiten

Verarbeitungszeit	
bei + 23 °C	~ 45 Minuten
bei + 10 °C	~ 50 Minuten
bei + 5 °C	~ 60 Minuten

## WICHTIGE HINWEISE

NE-Metalle müssen vor dem Kontakt mit M200 Multimörtel mit einem geeigneten Schutzanstrich versehen werden.

Bei hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Zugluft ist die Oberfläche von M200 Multimörtel nach dem Einbau durch geeignete Nachbehandlungsmaßnahmen vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter [www.botament.com](http://www.botament.com) zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

M200 Multimörtel darf nur mit den in diesem Merkblatt genannten Zuschlagstoffen versetzt werden.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Dichte	kg/dm <sup>3</sup>	~ 1,7	
Temperaturbeständigkeit	°C	> -20 < 80	
Anmischverhältnis	l	~ 6,5 - 7	Wasser/25 kg
Schichtdicke	mm	≥ 2	ungestreckt
		≤ 40	ungestreckt
		≤ 60	mit 30 % Sand (Körnung 0- 2mm) gestreckt
Belastbar nach	Stunden	ca. 2	
Verbrauch	kg/m <sup>2</sup> /mm	~ 1,3	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 5 < 30	
Druckfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>		
4 h		> 4	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
24 h		> 7	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
7 d		> 12	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
28 d		> 20	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
4 h		> 4	bei 5° C
24 h		> 7	bei 5° C
Biegezugfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>		
4 h		> 1	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
24 h		> 2	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
7 d		> 4	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
28 d		> 5	bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte
4 h		> 1	bei 5° C
24 h		> 2	bei 5° C
Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.			
Basis	Schnellzementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven		
Lieferform	25 kg-Sack		
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 9 Monate lagerfähig.		
Reinigungsmittel	im frischen Zustand: Wasser, im ausgehärteten Zustand: Zementschleierentferner		

**Anmerkung:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter [www.botament.com](http://www.botament.com) abgerufen werden. [2400021906]